

全国 2019 年 10 月高等教育自学考试
建筑材料试题
课程代码:02389

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 不宜用于道路工程的水泥为
 - 硅酸盐水泥
 - 矿渣硅酸盐水泥
 - 火山灰质硅酸盐水泥
 - 普通硅酸盐水泥
2. 承受低于 200℃ 的混凝土工程,宜选用
 - 硅酸盐水泥
 - 矿渣硅酸盐水泥
 - 火山灰质硅酸盐水泥
 - 硫铝酸盐水泥
3. 硅酸盐水泥中,水化放热最多的矿物为
 - 铝酸三钙
 - 硅酸二钙
 - 硅酸三钙
 - 铁铝酸四钙
4. 与碎石混凝土相比,陶粒混凝土更宜用于
 - 建筑墙体
 - 建筑楼板
 - 一般建筑
 - 建筑基础
5. 使钢材所有性能都下降的元素为
 - 磷
 - 氧
 - 碳
 - 氮
6. 南方炎热地区变形较大部分用防水材料宜选用
 - 聚氯乙烯卷材
 - SBS 改性沥青卷材
 - APP 改性沥青卷材
 - 氯化聚乙烯卷材

7. 致密混凝土用骨料,体现骨料质量高的标志是
A. 比表面积小,空隙率大 B. 比表面积大,空隙率小
C. 比表面积大,空隙率大 D. 比表面积小,空隙率小
8. 混凝土试件成型 1d 后的标准养护条件是
A. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$,水中 B. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$,饱和氢氧化钙水中
C. $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \geq 95\%$ D. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, $\text{RH} \geq 90\%$
9. 硅灰用于混凝土中所起的作用,下列说法不正确的是
A. 使拌合物的黏聚性变差 B. 使拌合物的黏聚性提高
C. 使拌合物的保水性提高 D. 使硬化混凝土的抗冻性提高
10. 脆性临界温度低,时效敏感性小的结构钢,特别适合用于
A. 普通气候环境中的一般钢结构 B. 普通气候环境中的桥梁结构
C. 严寒地区的各种钢结构 D. 严寒地区的桥梁结构
11. 对于同一材料,下列正确的为
A. 密度 > 表观密度 > 绝干体积密度 > 水饱和体积密度 > 堆积密度
B. 密度 > 绝干体积密度 > 表观密度 > 水饱和体积密度 > 堆积密度
C. 水饱和体积密度 > 绝干体积密度 > 密度 > 表观密度 > 堆积密度
D. 密度 > 表观密度 > 水饱和体积密度 > 绝干体积密度 > 堆积密度
12. 为提高材料的整体吸声性应增加
A. 粗大尺寸的闭口孔隙数量 B. 粗大尺寸的开口孔隙数量
C. 细小尺寸的闭口孔隙数量 D. 细小尺寸的开口孔隙数量
13. 水泥用混合材料(或混凝土用矿物掺合料)应为
A. 玻璃体含量低,而晶体含量高,且为晶粒细小
B. 玻璃体含量低,而晶体含量高,且为晶粒粗大
C. 玻璃体含量和晶体含量均应较高
D. 玻璃体含量高,而晶体含量少
14. 一般情况下无机非金属材料较金属材料的
A. 抗拉强度高、硬度高、耐腐蚀低 B. 抗拉强度高、硬度低、耐腐蚀高
C. 抗拉强度低、硬度高、耐腐蚀高 D. 抗拉强度低、韧性高、耐腐蚀高
15. 水玻璃的主要缺点是
A. 耐水性差 B. 耐热性差
C. 耐酸性差 D. 粘结强度低
16. 高聚物材料在应用过程中出现发粘现象的原因是高聚物材料出现了
A. 高分子的交联 B. 高分子的裂解
C. 表面磨损 D. 增塑剂挥发
17. 不能用于大体积混凝土工程的水泥为
A. 复合水泥 B. 铝酸盐水泥
C. 粉煤灰水泥 D. 矿渣水泥
18. 为提高混凝土的强度,应选用
A. 针片状含量低、压碎指标高的碎石 B. 针片状含量低、压碎指标低的碎石
C. 针片状含量高、压碎指标低的卵石 D. 针片状含量高、压碎指标高的卵石

19. 对 28d 及其以后龄期抗压强度有不利作用的外加剂是

- A. 早强剂 B. 减水剂
C. 防冻剂 D. 缓凝剂

20. 下列材料中保温性最差的为

- A. 加气混凝土砌块 B. 普通混凝土小型空心砌块
C. 烧结空心砖 D. 石膏砌块

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。

21. 材料的孔隙率不变时，孔尺寸越大，则材料的保温越_____。

22. 材料的晶粒尺寸越大，则其强度越_____。

23. 氧化镁含量小于 5% 的生石灰称为_____石灰。

24. 国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB175 - 2007) 规定：普通硅酸盐水泥中混合材料的掺量为_____。

25. 水泥中含有过多的游离氧化镁或游离氧化钙时，会造成混凝土_____。

26. 环境中硫酸盐含量较高的混凝土工程中不宜使用_____水泥。

27. 高温养护的混凝土工程一般不宜选用的硅酸盐类水泥为_____。

28. 通常不能与硅酸盐类水泥混用的水泥是_____水泥。

29. 石油沥青的牌号越高，则其使用寿命越_____。

30. 用卵石配制混凝土时，用水量较碎石配制时_____。

31. 参加一定数量的钢纤维后，混凝土拌合物的流动性会_____。

32. 提高水泥混凝土流动性最有效的措施为参加_____。

33. 配制盐湖环境中的混凝土时，应严格控制砂、石骨料的_____性。

34. 参加适量缓凝剂的混凝土，其 28d 及其以后龄期强度较未参加缓凝剂的混凝土_____。

35. Q345C 的韧性较 Q235C 的韧性_____。

36. 钢绞线较冷轧带肋钢筋的强度_____。

37. HPB300 钢筋在预应力混凝土构件中主要用作_____。

38. 木材因湿度产生胀缩时，其胀缩值最大的方向是_____。

39. 高聚物的导热系数较无机材料_____。

40. 交联剂主要用于_____。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。

41. 矿物

42. 建筑石膏的初凝时间

43. 混凝土拌合物的黏聚性

44. 三合土

45. 钢材的冷加工强化

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

46. 镁质胶凝材料(菱苦土)有哪些优缺点? 其应用有哪些限制?
47. 什么是高性能混凝土? 主要应用有哪些?
48. 试配混凝土时,混凝土的保水性较差,现场人员有人建议应增加水泥用量,有人认为应该减小水灰比,有人认为应掺加适量引气剂,也有人认为应增大砂率,你认为哪种做法正确? 为什么?
49. HRBF500E 与 CRB970 在性能上有哪些差异? 各自的主要应用有哪些?
50. 生产高聚物防水卷材时应采用哪类分子形状的高聚物? 为什么?

五、计算题:本大题共 3 小题,共 25 分。

51. 尺寸为 $100 \times 100 \times 30\text{mm}$ 的某材料,其在自然状态下的质量为 615g,将其在 $105 \sim 110^\circ\text{C}$ 烘干后称得质量为 600g,而将此材料放入水中待其吸水饱和后称得质量为 660g。已知该材料的密度为 3.0g/cm^3 ,试求该材料的含水率、体积吸水率、开口孔隙率、孔隙率、表观密度,并估计该材料的抗冻性如何? (9 分)
52. 某工程现有 P · 042.5 水泥、碎石、中砂和高效减水剂。为保证混凝土的流动性和强度,配制时掺加 1.2% 的高效减水剂(该掺量下的减水率为 20%),试用体积法计算 C50 混凝土的初步配合比。[砂率取 34%,用水量取 185kg(无减水剂时的用水量),水泥强度富余系数取 1.13, $\alpha_a = 0.53$, $\alpha_b = 0.20$, $t = -1.645$, $\sigma = 6.0\text{MPa}$,水泥的密度为 3.1g/cm^3 ,砂石的表观密度分别为 2.60 和 2.65g/cm^3]。(8 分)
53. 取 500g 干砂,其筛分结果见下表。试计算该砂的细度模数,确定砂子的粗细,并评定其级配($\mu_f = 3.7 \sim 3.1$ 粗砂, $\mu_f = 3.0 \sim 2.3$ 中砂, $\mu_f = 2.2 \sim 1.6$ 细砂)。(8 分)

筛孔尺寸(mm)	4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	<0.15
筛余量(g)	5	80	100	80	210	20	6

附表:砂的级配区范围规定(GB/T 14684—2011)

筛孔尺寸(mm)	9.5	4.75	2.36	1.18	0.60	0.30	0.15	
累计 筛余 (%)	I 区	0	10~0	35~5	65~35	85~71	95~80	100~90
	II 区	0	10~0	25~0	50~10	70~41	92~70	100~90
	III 区	0	10~0	15~0	25~0	40~16	85~55	100~90